Capalac PU-Härter

Versnelt de droging van alkydharslak.

Materiaal

Toepassing	Geschikt als toevoeging voor oplosmiddelhoudende alkydharsverven op starre en harde ondergronden, 5 - 15 vol.% toevoegen.
Eigenschappen	■ verkort de droogtijd tot 20 % ■ verbetert de chemische en mechanische weerstand
Materiaalbasis	Isocyanaat
Verpakking	0,5 liter
Opslag	Verpakking goed gesloten, koel en droog bewaren.
Technische eigenschappen	Soortelijke massa: ca. 0,98 g/cm^3
Attentie	Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kan de dekkracht en viscociteit worden beïnvloed. Bij toepassing in zijdematte en zijdeglanzende lakken zal de glansgraad iets hoger worden. Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond	Voor verwerking met kwast of roller 5 - 10 vol.% toevoegen, afhankelijk van de gewenste hardheid en drogingsversnelling. Tot max. 15 vol.% toevoegen bij spuiten. Let op: Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen! Bij TriMaXX FerroCoat tot maximaal 5 vol.% toevoegen.
Verwerkingstijd	Bij 20 ºC is de maximale verwerkingstijd 8 uur. Attentie: Het einde van de verwerkingstijd is niet zichtbaar.
Droogtijd	Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid wordt bij 20 ºC en 65 % relatieve luchtvochtigheid de droogtijd procentueel gereduceerd. Toevoeging van 5 vol.% ca. 10 % Toevoeging van 10 vol.% ca. 15 % Toevoeging van 15 vol.% ca. 20 %



CAPAROL

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik** Bevat: Alifatische Polyisocyanaat (IPDI), n-Butylacetaat, Xylol, 3-Isocyanaatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat.: A/j) is max. 500 g/l. Het te verwerken product mag niet meer VOS bevatten dan 500 g/l. Door toevoeging aan alkydharslak valt het product in categorie A/j.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be