Pure by Flexa ColorLab® muurverf zijdemat



Een zijdematte, goed dekkende, watergedragen muurverf voor binnen.

Toepassing:

Uitermate geschikt voor muren en plafonds binnen op (glad) pleisterwerk, schoon metselwerk, papierbehang, gipskarton, latex muurverf en glasvliesbehang.

Producteigenschappen:

- Schrobbaar met kleurbehoud
- Optimale dekking en vochtregulerend
- Duurzame muurverf voor binnen, blijft extra lang mooi
- Maskeert kleine onregelmatigheden in de ondergrond
- Geschikt voor natte ruimtes zoals badkamers

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:	Goed roeren voor verwerking Product is gebruiksklaar	
Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	6 uur	3 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur
	De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.	
Glansgraad:	Zijdemat	

DB_01810_160616

Pure by Flexa ColorLab® muurverf zijdemat

Rendement:	Ca. 10 m^2/l. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement. Hiernaast is er verf nodig om de verfroller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking. Dit heeft invloed op het aantal m^2 dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement).

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast	Muurverfroller*
*voor een optimaal eindresultaat:	Bij een gladde ondergrond: Muurverfroller kortharig Bij een gestructureerde ondergrond: Muurverfroller langharig.	
Reinigen gereedschap:	Water	Water

Systeeminformatie:

(Onbehandelde) ondergrond:	De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna glad schuren. Gladde ondergronden grof opruwen en afnemen met een vochtige doek. Nieuw stucwerk schuren met korrelgrofte P120-180 en met een schone vochtige doek stofvrij maken. Zuigende en/of poederende ondergronden, zoals (spuit)pleister of granol, voorbehandelen met Flexa Pure Voorstrijk. Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.
Afwerking:	Eén à twee lagen Flexa Pure muurverf zijdemat aanbrengen.

DB_01810_160616

AkzoNobel

Pure by Flexa ColorLab® muurverf zijdemat

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.
Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Mengbaar in alle Flexa Pure kleuren en in vele andere gewenste kleuren.
Verpakking:	Lichte kleuren: 1 l., 2,5 l., en 5 l. Donkere kleuren: 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

DB_01810_160616