OUTDOOR

FAÇADE PEARL

PRIMER

De waterafparelende primer.

MATT



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Goed dekkend.
- Waterafstotend.
- Waterdampdoorlatend.
- Soepel te verwerken.

GEBRUIKSDOEL

Perfecte primerlaag op nieuwe en met een gevelverf geschilderde ondergrond. Naast een zeer waterafstotend oppervlak wordt direct een goede hechtende en dekkende laag aangebracht. Geschikt voor minerale ondergronden zoals: metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton en buitengevel-isolatiesystemen. Zowel voor nieuwbouw, renovatie als onderhoudswerkzaamheden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Bindmiddel
Acrylaat-Siliconen dispersie.

Dichtheid bij 20°C
Wit: ongeveer 1,35 kg/dm^3.

Vaste stofgehalte
Wit: 40,2 volume %.

Glansgraad
Mat.

Waterdampdiffusieweerstand
V1 > 6 g/(m2*h) hoog conform DIN EN ISO 77883.

Waterdoorlatendheid
W3 <0,1 kg/(m2*h0,5) laag conform DIN EN 1062-3.

Algemeen
De eigenschappen van het product zijn mede afhankelijk van de kleur, aangebrachte laagdikte en verwerkingsomstandigheden. De getoonde waarde zijn op basis van de witte variant.

VERWERKING

Verwerkingscondities
De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede (door)droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik.
- Minimale relatieve luchtvochtigheid van 60% en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.

Verwerkingsmethode | Kwast & roller
Breng het product aan met een kwast en vachtroller welke geschikt is voor de ondergrond en gewenste eindresultaat.

Verdunning
Verdunnen is niet nodig. Indien noodzakelijk tot 0-5% verdunnen met (schoon) water.

Verwerkingsmethode | AIRLESS SPUIT

Spuitopening	0,015 inch – 0,019 inch (tip 15 & tip 19)
Spuithoek	40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
Verwarmd	Tot maximaal 40°C
Spuitdruk	80-140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip) 160-220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip)

Verdunning
Verdunnen is niet nodig. Het product is gebruiksklaar. Indien noodzakelijk tot 0-10% verdunnen met (schoon) water.

Theoretisch rendement
8 - 10 m^2/liter.

OUTDOOR

FAÇADE PEARL

PRIMER

De waterafparelende primer.

MATT



Droging bij 20 °C en 65% RV
Stofdroog
Na ongeveer: 1 uur.

Overschilderbaar
Na ongeveer: 12 uur.

Reiniging
Direct na gebruik reinigen met water.

Overschilderbaar
Overschilderbaar met producten uit het FAÇADE PEARL Gevelsysteem.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakkingen
5 liter
10 liter
* Kleuren uit basis 7 zijn alleen verkrijgbaar in 5 liter verpakkingen.

Recyclen
De verpakkingen zijn voor 100% gemaakt van gerecycled plastic.

Groene stroom
Producten van Global Paint Products zijn vervaardigd met 100% groene energie.

Kleuren
Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.

Basis
Wit/basis 1
Basis 7

Opslag
Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid
Ongeveer 18 maanden in onaangebroken verpakking.

SYSTEEM - VOORBEHANDELING

Algemeen

- Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.
- Verwijder schimmel en/of zeepresten zorgvuldig met een geschikt reinigingsmiddel.
- Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn. Eventueel ontvetten met Clean Spray.
- Niet intacte en/of loszittende verflagen verwijderen.
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Reparatieplekken na droging vlak opschuren.
- Ondergronden dienen afgebonden, draagkrachtig en volledig uitgehard te zijn.
  Maximaal vochtpercentage:
  Cementgebonden pleisterlagen en steenachtige ondergronden; 4%
- Test altijd de draagkracht van de ondergrond door middel van een hechtproef.

Beton

- Eventueel aanwezig slik en/of slijmhuid verwijderen door middel van afborstelen.

Baksteen

- Eventueel aanwezige zoutuitslag verwijderen door middel van afborstelen.

Cementgebonden pleisters

- De ondergrond dient volledig afgebonden, draagkrachtig en verhard te zijn.

Oude Muurverflagen

- Reparaties vlak opschuren en bijwerken met FAÇADE PEARL PRIMER.

OUTDOOR

FAÇADE PEARL
PRIMER
De waterafparelende primer.

MATT



Normaal tot licht zuigende ondergronden
Voor een dekkende voorbehandeling het geheel behandelen met FAÇADE PEARL PRIMER. Voor een transparante voorbehandeling het geheel behandelen met FAÇADE PEARL HYDRO.

Sterk zuigende ondergronden
- Voorbehandelen met FAÇADE FIX.

Poederende ondergronden
- Voorbehandelen met FAÇADE FIX.

SYSTEEM - AFWERKING
Werk, afhankelijk van de ondergrond en kleur, het geheel af met 1 of 2 lagen FAÇADE PEARL FINISH.

Advies
De beschreven systeemopbouw is een indicatie. In de praktijk komen veel situaties voor die niet staan beschreven. Wij helpen je graag.
Neem contact op via info@globalpaint.com of bel 0487-595160. Wij maken samen met jou een gericht advies welke aansluit bij alle wensen en behoeftes.

MILIEU, GEZONDHEID & VEILIGHEID
Veiligheid
De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op www.globalpaint.com.

Milieu en gebruik
- Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
- Verf weggooien is zonde. Maak een goede inschatting van de benodigde hoeveelheid verf.
- Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met het water om te gaan. Gooi het water nooit weg in het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving.
- Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

OUTDOOR

FAÇADE PEARL

PRIMER

De waterafparelende primer.

MATT



EXTRA

Droging

De verflaag heeft gemiddeld 28 dagen de tijd nodig om volledig door te drogen. Een lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen een vertraging in de droogtijd geven.

Rendement

Het praktische rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, de structuur van de ondergrond en/of de verwerkingsmethode. Hierdoor kan het rendement afwijken.

Donkere kleuren

Bij het aanbrengen van heldere kleuren is het belangrijk dat er een juiste keuze wordt gemaakt ten aanzien van de kleur van de primerlaag. Bijvoorbeeld: heldere blauwe kleuren dekken het beste op een grijze ondergrond. Helder gele kleuren dekken het beste op een witte ondergrond. Vraag altijd advies voor de juiste kleur van de primerlaag bij het afwerken van heldere kleuren.

Migratie bij baksteen

Bij gebruik van het FACADE PEARL Gevelsysteem op onbehandeld schoon metselwerk is de kans op het doorbloeden van zouten en/of andere inhoudsstoffen - welke aanwezig kunnen zijn in de baksteen - groter dan bij het gebruik van een “normaal” dispersie-gevelsysteem.

Door de zeer hoge waterdampdoorlatendheid van het FACADE PEARL Gevelsysteem is het mogelijk dat de inhoudsstoffen makkelijker en sneller getransporteerd kunnen worden tot de verflaag. In water oplosbare inhoudsstoffen hebben vervolgens de kans om te migreren door de verflaag heen met verkleuring tot gevolg.

Wij adviseren om – bij gebruik van het FACADE PEARL Gevelsysteem op onbehandeld schoon metselwerk – een proefvlak op te zetten. Controleer na tenminste 72 uur het proefvlak op verkleuring.

De gegevens in dit document berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaring uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Global Paint Products B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten haar verantwoording en invloed vallen. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Global Paint Products B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit document. Global Paint Products B.V., Veesteeg 11-13, 6657 KH, Boven-Leeuwen.