TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE GLOBACRYL VILLA VELOURS



GLOBACRYL VILLA VELOURS

Zeer duurzame buitenmuurverf

- ✓ Zeer lange buitenduurzaamheid
- ✓ Lang kleurbehoud
- ✓ Makkelijk te verwerken
- ✓ Weinig vuilaanhang en groene aanslag
- ✓ Carbonatieremmend
- ✓ Zijdeglans

PRODUCTOMSCHRIJVING

Globacryl Villa Velours Is een buitenmuurverf met een zeer lange buitenduurzaamheid, goede dekking en is erg makkelijk te verwerken. De buitenmuurverf is watergedragen op basis van 100% acrylaat bindmiddel en geeft een zijdeglans eindresultaat.

GEBRUIK/TOEPASSING

Globacryl Villa Velours is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting (ook op oude alkydlagen) en praktisch geen afpoedering. **Globacryl Villa Velours** is door zijn samenstelling minder gevoelig voor alg- en groenaangroei.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Glans	zijdeglans (hoge sheen)
Dichtheid	1,32 kg/dm^3
Diffusieweerstand	Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: V2 middel. Waterdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: W3 laag. md H^2O: < 0,04 m.
Volumepercentage vaste stof	55%
Leverbaar in de kleuren	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en roller

Volumepercentage verdunning	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 6 uur

**De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, verwerkingsomstandigheden en de toegepaste kleur*

Theoretisch rendement

10 m^2/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.
Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw werk

Globacryl Villa Velours wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.
De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.
Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.
Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.
Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag **Globaprim Fix** of **Globaprim Hydrofix** aan te brengen.
Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen.
Fixeren met **Globaprim Fix**.
Afwerking in één of twee volle onverdunde lagen **Globacryl Villa Velours**.

Opmerking:

Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn.
Loszittende delen of lagen verwijderen door middel van schrappen, afsteken, schuren of afbijten.
Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens

de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.
Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaprim Hydrofix.**
Afwerking in één of twee volle onverdunde lagen **Globacryl Villa Velours**.

MILIEU / CERTIFICERING

Globacryl Villa Velours heeft een
Environmental Product Declaration (EPD)
volgens ISO 14025 + EN 15804+A2

RELEVANTE INFORMATIE

Trimetal Infoblad 004	Uitleg op de gegevens uit het tds
Trimetal Infoblad 005	Toepassing van voorstrijkmiddelen
Trimetal Infoblad 009	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Trimetal Infoblad 053	Milieukeurmerken en duurzame Trimetal producten

VEILIGHEID / HYGIËNE

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Vlampunt volgens ISO 1516	> 100 °C
VOS-EU-grenswaarde	cat. A/c < 40 g/l
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	1 liter, 5 liter en 10 liter

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

AkzoNobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

071 711 99 40
trimetal.nl