TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE STELFLOOR TRAFFIC PAINT



STELFLOOR TRAFFIC PAINT
Wegmarkeringsverf

- ✓ Markeringsverf voor buiten
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Antislip
- ✓ Goed dekkend

PRODUCTOMSCHRIJVING

Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringverf op basis van vinylharsen.

GEBRUIK/TOEPASSING

Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende, antislip wegmarkeringverf voor zebrapaden, voetpaden, afbakeningen van parkeerzones, aanduidingen van parkeerverboden enz.
Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden verwerkt.
Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkracht.
Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Dichtheid	1,47 kg/dm^3
Volumepercentage vaste stof	49%
Glans	mat
Aanbevolen droge laagdikte	100 micrometer
Leverbaar in de kleuren	wit 001, geel 101

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en Rol

Type verdunning	n.v.t.
Volumepercentage verdunning	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	ca. 30 minuten
Overschilderbaar	ca. 1 uur

Theoretisch rendement

2-5 m^2/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

SYSTEEMINFORMATIE

Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.
Na droging geeft **Stelfloor Traffic Paint** een matte film, die niet hinderlijk ruw is of verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing op zebrapaden.
Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog klevende **Stelfloor Traffic Paint** (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien voor reflectie.
Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippen te voorkomen.

RELEVANTE INFORMATIE

Trimetal Infoblad 004	Uitleg op de gegevens uit het tds
Trimetal Infoblad 009	Algemene bepalingen voor schilderwerk

VEILIGHEID / HYGIËNE

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	wit
Vlampunt volgens ISO 1516	> 30°C
VOS-EU-grenswaarde	cat. A/j < 500 g/l
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	5 liter

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

AkzoNobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

071 711 99 40
trimetal.nl